

FILM ESTIRABLE MANUAL / AUTOMÁTICA 23my 180%

Fecha revisión:02/01/2023

APLICACIONES Y CARACTERISTICAS

- ✓ Gran resistencia y alto rendimiento.
- ✓ El mejor embalaje para transportar, proteger y almacenar el producto.
- ✓ Económico, elástico, con resistencia al desgarro, desenrollo silencioso y excelente adhesión a la carga.

CONSTRUCCIÓN

- **Material:** Polietileno lineal de Baja Densidad
Estirable de 23 μ m 180% (100% virgen)
- **Color:** Blanco, transparente, negro y azul .
- **Formatos:**
 - **Manual:** Bob. De 1,6 Kg. / 2kg. / 2,2kg. / 2,4kg.
 - **Automática:** Bob. De 16/17kg.



DATOS LOGÍSTICOS: FILM MANUAL

- ❖ **FORMATO:** Caja externa de cartón.
- ❖ **UNIDADES POR CAJA:** 6 UDS
- ❖ **TIPO DE PALET:** Americano/Europeo.
- ❖ **CAJAS POR CAPA / CAPAS POR PALET:** 8 cajas (AM) Y 6 Cajas (EU) / 10
- ❖ **TOTAL CAJAS POR PALET:** 80 Cajas (AM) / 60 Cajas (EU)



FILM ESTIRABLE MANUAL / AUTOMÁTICA 23my 180%

Fecha revisión:02/01/2023

DATOS LOGÍSTICOS: FILM AUTOMÁTICA

- ❖ TIPO DE PALET: *EUROPEO / AMERICANO*
- ❖ CAJAS POR CAPA / CAPAS POR PALET: *23 BOBINAS (AMERICANO)*
15 o 18 bobinas (EUROPEO)
- ❖ TOTAL ALTURAS PALET: 1, 2 o 3 alturas.
- ❖ DIMENSIONES PALET: *120 cm x 80 cm x 70/120/170 cm (EU)*
120 cm x 100 cm x 70/120/170 cm (AM)



CARACTERÍSTICAS GLOBALES Y MECÁNICAS DEL PRODUCTO

Parámetro	Resultado	Unidad de medida	Método de análisis	Tolerancia
Espesor	23	micras	Metodo interno	± 10 %
Límite Elástico Longitudinal	9	MPa	UNE-EN ISO 527-3	> 7,5
Límite Elástico Transversal	8	MPa	UNE-EN ISO 527-3	> 7
Tensión de Rotura Longitudinal	22	MPa	UNE-EN ISO 527-3	> 18
Tensión de Rotura Transversal	15	MPa	UNE-EN ISO 527-3	> 11
Alargamiento de rotura Longitudinal	323	%	UNE-EN ISO 527-3	> 280
Alargamiento de rotura Transversal	430	%	UNE-EN ISO 527-3	> 380
Resistencia al Impacto	138	g	ASTM D1709-98	> 100
Pre-estiro Garantizado	150	%		
Pre-estiro Máximo	180	%		

- Todos los valores mencionados en la ficha técnica deben considerarse como valores medios de nuestra producción estándar y no pueden ser tomados como especificaciones del producto.
- Los productos pueden presentar una tolerancia de ± 3% en anchura y longitud.

FILM ESTIRABLE MANUAL / AUTOMÁTICA 23my 180%

Fecha revisión:02/01/2023

ALMACENAJE

- ✓ Le recomendamos que lo almacene entre 18 y 30 °C.
- ✓ El producto no deberá estar expuesto directamente al calor o a la humedad.
- ✓ El producto deberá estar en temperatura ambiente antes de su utilización.