FICHA TÉCNICA

Producto: **WYPALL* L20 Blanco Bobina, 2 capas**
 N° CDS: **07224080**

Estado: **Aprobado**
 Fecha: **30/06/05**
 Sustituye: **28/09/01**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

WYPALL® L20 Blanco Bobina, 2 capas

CAPA BASE

Composición de fibras	Valores típicos
Fibra reciclada %	100%
Fibra virgen %	Ninguna
Desechos de fabricación – desechos generados en fábrica %	Contiene desechos generados en fábrica
Método de blanqueo	TCF Completamente libre de cloro
Esterilización	N/A
Contenido de ceniza	<2
Relieve	Sí/No No

PRODUCTO TERMINADO

Propiedad	Valores típicos
Formato	Plegado/enrollado Bobina grande
Peso básico/Sin capas	g/m ² /Sin capas 42/2
Grosor	mm/producto No medido
Capacidad de absorción del agua	g/m ² 175
Capacidad de absorción del agua	% 420
Velocidad de absorción del agua	seg 2
Capacidad de absorción del aceite	g/m ² No medido
Velocidad de absorción del aceite	seg No medido
Resistencia en la dirección de la máquina	N/m/ 2capas 440
Resistencia transversal a la tracción	N/m/2 capas 330
Resistencia transversal a la tracción en húmedo	N/m/ 2 capas 65
Blancura	% 77
N° de servicios	servicios 1500
Longitud del servicio	mm 380
Ancho del servicio	mm 230
Diámetro del rollo	mm 340

PALETIZACIÓN

Unidad de venta	2 rollos sin envolver por film termotráctil			
Dimensiones de la caja	L x A x A	677 x 338 x 234 mm		
Peso neto/Caja	Kg	11.0		
Peso máx./Caja	Kg	12.5		
Tipo de pallet	Euro	0.5 Euro	GKN	0.5 GKN
N° de cajas/rollos por pallet	N/A	20	N/A	N/A
N° de cajas por nivel		4		
N° de niveles por pallet		5		
Tipo de embalaje – poly/papel – bolsa/corrugado	Film termotráctil			
Códigos dispensador	6146/6147/6154/6155/7906			

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOTA

Estos datos provienen de los estudios de las muestras consideradas típicas del producto estándar. Los datos son meramente informativos. Si lo desea, puede recibir información adicional al respecto.

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

Estas especificaciones y la información confidencial que estas contienen son propiedad de Kimberly-Clark. Las copias de este material son propiedad de Kimberly-Clark y sólo deben realizarse cuando sea estrictamente necesario. Las copias, al igual que los originales, se consideran secretos comerciales.